

TEHNIČKI LIST 11.16-hr

DEKORATIVNE ŽBUKE

DEKORAL

debeloslojna rustikalna žbuka

1. Opis, upotreba

DEKORAL je na kombinaciji cementa i hidratiziranog vapna izrađena **debeloslojna plemenita žbuka s manje ili više reljefnom površinom, namijenjena za dekorativnu zaštitu unutarnjih zidnih površina**. Izgled reljefne površine je ovisan o tehnici ugradnje i upotrebni alata za strukturiranje nanesene žbuke. Dobro se prihvata na sve fino hrapave građevinske podlage: klasične fine vapnenocementne i cementne žbuke, zaglađene betonske površine, pa i na vlakonenocementne i gips kartonske ploče, iverice i sl.

Odgovara zahtjevima usklađenog standarda SIST EN 998-1. Odlikuje ju visoka paropropustnost, i dobar prihvat na podlogu.

2. Način pakiranja, nijanse

Papirnate vreće od 20 kg – prirodno bijela (nijansa 1001)

U normalnim uvjetima ($T = +20^{\circ}\text{C}$, rel. vl. zraka = 65 %) žbuku možemo tјedan dana po ugradnji prebojati jednom od JUB-ovih mikroarmiranih fasadnih boja (REVITALCOLOR AG, REVITALCOLOR SI ili REVITALCOLOR SILIKON) – fasadne površine, odnosno s bojom JUPOL GOLD – unutarnje površine.

3. Tehnički podaci

gustoća – za ugradnju pripremljena mortna smjesa (kg/dm ³)	~1,34	
vrijeme sušenja $T = +20^{\circ}\text{C}$, rel. vl. zraka = 65 % (sati)	~6 (suho na opip)	
paropropusnost EN 1015-19	koeficijent μ (-)	<12
	vrijednost S_d (m)	<0,12 (za $d = 10,0 \text{ mm}$) razred I (visoka paropropusnost)
upijanje vode w_{24} EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})	>0,5 razred W2 (EN 1015-18)	
tlačna čvrstoća EN 1015-11 (MPa)	>6,0 CS IV	
čvrstoća prihvata EN 1015-12 (MPa)	>0,6 50 % A, 50 % B A ... odvajanje u spoju podloga/žbuka B ... odvajanje u žbuci	
čvrstoća prihvata – po starenju EN 1015-21 (MPa)	1,0 80 % A, 20 % B A ... odvajanje u spoju podloga/žbuka B ... odvajanje u žbuci	
požarna sigurnost	A1	
toplinska provodljivost λ (tab. vrednost) (W/mK)	0,93	

Glavni sastojci: cement, hidratizirano vapno, kremena i kalcitna punila, celulozni zgušnjivač



4. Priprema podloge

Podloga mora biti fino hrapava (idealna je hrapavost klasično zaglađene fine žbuke granulacije 1,0 mm), čvrsta (tlačna čvrstoća najmanje 1,5 MPa – CS II po EN 998-1), suha i čista, bez slabo vezanih djelova, prašine, soli, masnih mrlja i drugih nečistoća. Manje neravnine - ispuštenja i udubine – otežavaju zaglađivanje ugrađene žbuke, zato pripremi podloge trebamo posvetiti što veću pažnju.

Nove podložne žbuke prije ugradnje dekorativne žbuke sušimo najmanje 7 do 10 dana za svaki cm debljine, a na nove betonske podloge žbuku nanosimo tek mjesec ili više dana nakon betoniranja (navedeno vrijeme sušenja vrijedi za normalne uvjete: T = +20 °C, rel. vl. = 65 %). Sa starih čvrstih žbuka uklonimo sve premaze, špriceve i ostale dekorativne nanose. Površinu nakon čišćenja temeljito otprašimo – najbolje pranjem – i po potrebi je pokrpamo i izravnamo. Pranje mlazom vruće vode ili pare posebno preporučujemo za vlaknenocementne ploče i sve betonske podloge jer na taj način s novih uklonimo ostatke ulja od oplate, a sa starih čađu, mahovinu, lišajeve, ostatke boje, itd.

Prikladne temeljne premaze za pojedine vrste podloge navodimo u dolnjoj tabeli:

Podloga	Temeljni premaz	Potrošnja (ovisno od upojnosti i hrapavosti podloge)
Fine vapnenocementne žbuke	Vodom razrijeđen bijeli ACRYLCOLOR (ACRYLCOLOR : voda = 1 : 1)	90 – 100 ml/m ²
	Vodom razrijeđena AKRIL EMULZIJA (AKRIL EMULZIJA : voda = 1 : 1)	90 – 100 g/m ²
Glatke, slabo upojne površine (beton, vlaknenocementne ploče i pretjerano upojne površine (gips kartonske ploče, iverice	VEZAKRIL	~300 ml/m ²

Nanosimo ih ličilačkim ili zidarskim kistom, ACRYLCOLOR i AKRIL EMULZIJIU možemo i dugodlakim krznenim ili tekstilnim ličilačkim vajkom ili špricanjem. U normalnim uvjetima (T = +20 °C, rel. vl. = 65 %) žbuku možemo ugraditi 12 sati nakon nanosa temeljnog premaza.

5. Priprema mortne smjese za ugradnju

Mortnu mješavinu pripremimo u mješalici za beton ili ako za pripremu koristimo ručnu električnu mješalicu, primjereno velikoj plastičnoj kanti,. Sadržaj vreće istresemo u 4,7 do 5,3 l vode i dobro promiješamo da dobijemo homogenu smjesu bez grudica. Pričekamo 10 minuta, kad masa nebrekne ponovno je dobro pomiješamo. Nakon toga ukoliko je potrebno, dodamo još malo vode.


U normalnim uvjetima (T = +20 °C, rel. vl. = 65 %) pripremljena mortna smjesa upotrebljiva je do 2 sata.

U slučajevima kada je za pojedinu zidnu plohu potrebno više od jedne vreće mortne smjese, lisavost uslijed mogućih razlika u bjelini izbjegavamo tako da mortnu smjesu egaliziramo u primjereno velikoj posudi. Zapremina posude bi po mogućnosti trebala zadovoljavati egalizaciju mortne smjese za čitavu površinu, najmanje za mortnu smjesu koju pripravljamo od četiri do pet vreća suhe mortne smjese (prilikom odabira volumena posude poštujemo i otvoreno vrijeme pripremljene mortne smjese i vrijeme za koje ćemo ugraditi smjesu!). Kada u takvom slučaju iz egalizacijske posude ugradimo približno petinu (najviše četvrtinu) pripremljenog morta, to nadomjestimo novom količinom i dobro promiješamo s preostalom. Egalizacija mortne smjese iste proizvodne šarže nije potrebna.

Bilo kakvo "popravljanje" mortne smjese za vrijeme ugradnje (razrijedivanje, itd.) nije dozvoljeno.

6. Ugradnja mortne smjese

Mortnu smjesu nanosimo ručno – nehrđajućom čeličnom glaćilicom - ili strojno, špricanjem, u debljini 3 do 10 mm. Prilikom nanosa špricanjem poštujemo uputstva proizvođača strojne opreme. Izbor debljine nanosa ovisi o željenoj strukturi: deblji nanosi daju grublju, a tanji finiju površinu. Površinu svježe nanešene žbuke obradimo pjenastim



ličilačkim valjkom, ličilačkom lopaticom, gladilicom, spužvom, kistom, reljefnim ličilačkim valjkom, rukama i slično kako bismo dobili što jednakomjerniji izgled koji će nanos mortne smjese zbog svoje visoke tiksotropnosti.zadržati dok sasvim ne stvrdne.

Radove izvodimo što brže - bez prekida - od jednog do drugog krajnjeg ruba zida. Na zidne plohe koje se protežu preko više etaža, žbuku ugrađujemo istovremeno na svim etažama: u tom slučaju s nanosom žbuke uvijek počnemo na gornjoj etaži, a na donjim etažama radimo sa "steperičastim razmakom". Veće zidne plohe podijelimo na manje žlijebovima ogovaraajuće širine, mortnim obrubima i drugim ukrasima, okvirima ili na neki drugi način, time izbjegnemo probleme koji se javljaju prilikom kontinuirane ugradnje žbuke, te neestetski izgled zbog nedovoljno ravne podlage. Spojeve ploha u kutevima i na rubnim djelovima olakšava izvedba fino obrađenih pojasa širine nekoliko cm, koji obrađenim površinama daju ugodan estetski izgled. Ukrasne zaglađene pojase, žlijebove, mortne obrube, okvire itd. obično izradimo prije ugradnje dekorativne žbuke. Zaštićujemo ih odgovarajućim zidnim bojama i pritom pazimo da premaz, koji koristimo za njihovu obradu, ne nanosimo nekontrolirano preko njihovih rubova na plohe pripremljene za ugradnju dekorativne žbuke.

Ugradnja mortne smjese moguća je samo u odgovarajućim vremenskim i mikroklimatskim uvjetima: temperatura zraka i zidne podloge ne smije biti niža od $+5^{\circ}\text{C}$ i ne viša od $+30^{\circ}\text{C}$, a relativna zračna vlažna ne viša od 80%.

Okvirna, odnosno prosječna potrošnja (ovisi o upojnosti i hrapavosti podloge):
DEKORAL 2,5 do 10 kg/m²

7. Čišćenje alata, rukovanje s otpacima,

Alat odmah nakon upotrebe temeljito operemo vodom.

Neupotrebljenu suhu mortnu smiesu u dobro zatvorenoj ambalaži spremimo za eventualne popravke.

Stvrđnute ostatke za ugradnju pripremljene mortne smjese uklonimo na deponiju građevinskog (klasifikacijski broj otpada: 17 09 04) ili komunalnog otpada (klasifikacijski broj 08 01 12).

Neupotrebljive ostatke suhe smjese pomiješamo s vodom i otvrđnute uklonimo na deponiju građevinskog (klasifikacijski broj otpada: 17 09 04) ili komunalnog otpada (klasifikacijski broj 08 01 12).

Očišćena ambalaža može se reciklirati


8. Zaštita na radu

Pored općih uputstava i propisa za zaštitu na radu kod građevinskih, fasaderskih i ličilačkih radova, te uputstava u sigurnosnom listu, poštujte da proizvod sadrži cement i hidratizirano vapno i zato je uvršten među opasne proizvode s oznakom Xi NADRAŽUJUĆE. Sadržai kroma (Cr^{6+}) je niži od 2 ppm.

Zaštita dišnih puteva: u slučaju jakog prašenja upotreba zaštitne maske. Zaštita ruku i tijela: radna odjeća, pri duljem izlaganju ruku preporučamo preventivnu zaštitu zaštitnom kremom i upotrebu zaštitnih rukavica. Zaštita očiju: zaštitnim naočalama ili štitnikom za lice prilikom nanošenja mortne smiese špricanjem.

PRVÁ POMOĆ

Dodir s kožom: odstraniti natopljenu odjeću, kožu isprati vodom i sapunom. Dodir s očima: odmah rastvoriti očne vijeđe, obilno isprati čistom vodom (10 do 15 min) ukoliko je potrebno potražiti liječničku pomoć. Gutanje: više puta popiti malo vode, odmah potražiti liječničku pomoć.



Oznake upozorenja na ambalaži	<p>Xi</p>  <p>NADRAŽUJUĆE!</p> <p>..PROIZVOD SADRŽI CEMENT I HIDRATIZIRANO VAPNO!</p>
Za siguran rad potrebni su posebni postupci, upozorenja i objašnjenja	<p>R 36/38 Nadražuje oči i kožu R 41 Opasnost od teških ozljeda očiju</p> <p>S 2 Čuvati izvan dohvata djece S 24/25 Sprječiti dodir s kožom i očima S 26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s mnogo vode i zatražiti savjet liječnika S 28 Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode S 37/39 Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice S 46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik</p>

9. Održavanje i obnavljanje obrađenih površina

Obrađene površine ne zahtijevaju neko posebno održavanje. Neprihvaćen prah i druge neprihvaćene nečistoće možemo pomesti, usisati ili isprati mlazom vode. Prihvaćenu prašinu i druge tvrdokornije mrlje uklonimo laganim trljanjem mekanom četkom namočenoj u otopini univerzalnih sredstava za čišćenje u kućanstvu, a nakon toga površinu isperemo čistom vodom.

Na površinama, s kojih ne možemo ukloniti mrlje i prljavštinu na opisan način, izvodimo obnavljajuće bojenje, koje se sastoji od dvoslojnog nanosa boje JUPOL GOLD.


10. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Prilikom transporta proizvod zaštitimo od utjecaja vlage. Skladištenje u suhim i zračnim prostorima, izvan dosega djece!

Trajnost prilikom skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 6 mjeseci

11. Kontrola kvalitete

Kvalitetne karakteristike proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, te slovenskim, europskim drugim standardima. Postizanje deklariranog ili propisanog kvalitetnog nivoa stalno provjeravamo u vlastitim laboratorijima, na Zavodu za gradbeništvo u Ljubljani, te povremeno i drugim nezavisnim stručnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, a osigurava ga i u JUB-u već više godina prisutan i uveden sustav cjelovitog praćenja i kontrole kvalitete ISO 9001. U procesu proizvodnje strogo poštujemo slovenske i europske standarde vezane za zaštitu okoliša i osiguravanje zaštite i zdravlja na radu, koje dokazujemo certifikatom ISO 14001 i OHSAS 18001.





JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija
08

EN 998-1
Završna mortna smjesa za unutra i van (CR, CS III)

Požarna sigurnost	A1
Čvrstoča prihvata	0,6 MPa 50 % A, 50 % B
Upijanje vode	W2
Koeficijent paropropustnosti μ	<12
Toplinska provodljivost λ_{10} , suh	0,83 W/mK, P = 50 % 0,93 W/mK, P = 90 % (tab. vrijednost EN 1745)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje	NPD

NPD: No Performance Determined (navedena vrijednost nije određena)

12. Druge informacije

Tehnička uputstva navedena u ovom prospektu nastala su na osnovi naših iskustava i s ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda postignu optimalni rezultati. Za štetu, prouzrokovana zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost

Ovaj tehnički list dopunjaje i zamjenjuje sva prethodna izdanja, pridržavamo si pravo za eventualne kasnije promjene i dopune.

Oznaka i datum izdavanja: TRC-198/10-gru-tor, 04.02.2010

JUB Trgovina i promet, d.o.o. Zagreb

Ulica hrvatskih branitelja 11
10430 Samobor
Hrvatska
T: +385 1 6194 340
+385 1 6194 340
F: +385 1 6194 341
E: jub@jub.hr
www.jub.eu

